

プレフィルタ<一般再生用>

Ecospec

洗浄再生

型 式	材質	再生PET使用割合	標準サイズ	厚さ	耐熱温度	難燃性 ^{*1}	再生	定格風速	圧力損失(Pa)		粒子捕集率
	[使用繊維]	(%) [繊維質量比]	(幅×長さ)	(mm)	(°C)	[○=可]	[○=可]		初期	最終 ^{*2} (%) [質量法]	
PM-150ECO	ポリエステル	100	1.60×30m	7	100	○	○	2.5	29	147	57
PM-300ECO	ポリエステル	100	1.60×30m	10	100	○	○	2.5	49	196	72
PM-400ECO	ポリエステル	70	1.60×20m	13	100	○	○	2.5	59	196	76
PM-600ECO	ポリエステル	70	1.60×20m	20	100	○	○	2.5	88	196	82

※1 JACA No.11A-2003, クラス3適合。

※2 試験終了圧力損失は250Paです。

